VYHLÁSENIE O PARAMETROCH N°: **BP010000-01SK**

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: **NOVAMINERAL**
2. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku:

| Európsky štandard UNI EN | Zamýšľané použitie |
|---|---|
| EN13707:2013 | Flexibilné hydroizolačné pásy. Hydroizolačné asfaltové pásy s nosnou vložkou |
| EN13969:2004 /A1:2006 | Flexibilné hydroizolačné pásy. Asfaltové pásy proti vlhkosti vrátane asfaltových podkladových pásov proti tlakovej vode |
| EN13859-1:2014 | Flexibilné hydroizolačné pásy. Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny |

3. Meno výrobcu:
NOVAGLASS Spa via Gattolè, 1 Salgareda (TV) tel: +39 04228084 fax +39 0422807882 email info@novaglass.com
4. Autorizovaný zástupca:
nepoužiteľné
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

| Európsky štandard UNI EN | Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku |
|---|---|
| EN13969:2004 /A1:2006 | 2+ |
| EN13707:2013 | 2+ |
| EN13859-1:2014 | 3 |

6. V súlade s hore uvedeným systémom posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku AVCP, certifikačný orgán vykonal počiatočnú inšpekciu, verifikáciu riadenia systému, kontrolu a zhodnotenie, verifikáciu riadenia výroby, počiatočné testy a stanovil koniec inšpekcie a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby

| Európsky štandard UNI EN | Certifikačný orgán | Číslo akreditácie | Certifikát / Protokol |
|---|---|---|---|
| EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006 | SGS | 1381 | 1381-CPR-415 31/03/2016 |
| EN13859-1:2014 | TUM | 1211 | 51-14-0016 23/11/2006 |

6b. Európske technické posúdenie: nie je potrebné

7. Deklarované parametre

| Základné vlastnosti | EN Norma | Jednotka | Tolerancia | Parameter | Európsky štandard UNI EN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohybnosť pri nízkych teplotách (pružnosť) | EN1109 | (°C) | </= | -10 | EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006; EN13859-1:2014 |
| Odolnosť pri vysokých teplotách | EN1110 | (°C) | >/= | 120 | EN13707:2013 |
| Vodotesnosť | EN1928-B | (kPa) | >/= | 200 | EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006 |
| Vodotesnosť | EN1928-A W1 | (kPa) | >/= 2 kPa/2h | Vyhovuje | EN13859-1:2014 |
| Ťahové vlastnosti: maximálna ťahová sila | EN12311-1 | (N/50 mm) | -20% | 700 550 | EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006; EN13859-1:2014 |
| Ťahové vlastnosti: predĺženie pri pretrhnutí | EN12311-1 | (%) | -15 | 40 40 | EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006; EN13859-1:2014 |
| Odolnosť voči pretrhnutiu | EN12310-1 | (N) | -30% | 150 150 | EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006; EN13859-1:2014 |
| Rozmerová stabilita | EN1107-1 | (%) | </= | ±0,3 ±0,3 | EN13707:2013 |
| Šmyková odolnosť v spojoch | EN12317-1 | (N/50 mm) | -20% | 700 550 | EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006 |
| Odolnosť voči statickému prepichnutiu | EN12730-A | (kg) | >/= | 15 | EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006 |
| Odolnosť voči nárazu | EN12691-A | (mm) | >/= | 1000 | EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006 |
| Odolnosť voči vonkajšiemu pôsobeniu ohňa | EN1187/EN13501-5+A1 | Trieda | - | Froof | EN13707:2013 |
| Reakcia na oheň | EN11925-2/EN13501-1+A1 | Trieda | - | E | EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006; EN13859-1:2014 |
| Strata adhézie minerálneho posypu | EN12039 | (%) | <30 | Vyhovuje | EN13707:2013 |
| Viditeľné vady | EN1850-1 | - | - | Vyhovuje | EN13707:2013 |
| Trvanlivosť: Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelo spôsobenom starnutí | EN1296/EN1109 | (°C) | +15 | NPD(2) | EN13707:2013 |
| Trvanlivosť: Odolnosť voči stekaniu po umelo umelom strnutí | EN1296/EN1110 | (°C) | -10 | 110 | EN13707:2013 |
| Trvanlivosť : Vodotesnosť po umelo spôsobenom starnutí | EN1296/EN1928-B | (kPa) | >/= 60 | Vyhovuje | EN13969:2004 /A1:2006 |
| Trvanlivosť: Vodotesnosť voči chemikáliám | EN1296/EN1847 | - | Vyhovuje | NPD(2) | EN13969:2004 /A1:2006 |
| Trvanlivosť: Maximálna ťahová sila | EN1296/EN12311-1 | (N/50 mm) | -20% | NPD(2) | EN13859-1:2014 |
| Trvanlivosť: Predĺženie pri pretrhnutí | EN1296/EN12311-1 | (%) | -15 | NPD(2) | EN13859-1:2014 |
| Trvanlivosť: Vodotesnosť | EN1296/EN1928-A | Trieda | - | W1 | EN13859-1:2014 |
| Nebezpečné subsrances zadarmo (1) | | | | | |

Poznámka (1): v prípade absencie harmonizovaných skúšobných metód, overenie a vyhlásenie o vydaní obsahu bude realizované v súlade s predpismi krajiny v mieste použitia.
(2): Nie je stanovený parameter.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Salgareda, 01/07/2013

v mene výrobcu podpísal riaditeľ:
Chief Technology Manager, Franco Bevilacqua

Rev. 1 del 01/10/2015