FLAGON A

CHARAKTERISTIKA

Syntetická hydroizolačná membrána na báze mäkčeného PVC vyrábaná metódou koextrúzie. Membrána je chemicky odolná voči uhľovodíkom. Je vyrábaná v systéme riadenia kvality UNI EN ISO 9001 a UNI EN ISO 14001. Aplikáciu membrán FLAGON môžu vykonávať len špecializované firmy autorizované firmou NOVAGLASS s.r.o. Používajte len kompatibilné systémové komponenty a príslušenstvo.

VLASTNOSTI

odolnosť voči ropným látkam a uhľovodíkom
vysoká mechanická odolnosť
odolnosť voči prerazeniu a pretrhnutiu
odolnosť voči prerastaniu koreňov
odolnosť voči nízkym teplotám

POUŽITIE

spodná stavba - ropné látky
parkoviská
jímky

Mechanicko - fyzikálne charakteristiky

Parameter	FLAGON A 1,5 mm	FLAGON A 1,8 mm	FLAGON A 2,0 mm	Norma
Hrúbka (mm	1,5	1,8	2,0	UNI EN 1849-2
Hmotnosť (kg/m^2)	1,80	2,15	3,60	UNI EN 1849-2
Pevnosť v ťahu (N/mm2)	≥17,5	≥17,5	≥17,5	UNI EN ISO 527-3
Max.predĺženie pri porušení (%)	≥300	≥300	≥300	UNI EN ISO 527-3
Odolnosť voči prerazeniu (mm)	≥800	≥900	≥1100	DIN 16726-5.12
Odolnosť voči nízkym teplotám (°C)	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	UNI EN 495-5
Odolnosť voči hydrostatickému tlaku (6 hodín pri 0,5 Mpa)	vodotesná	vodotesná	vodotesná	UNI EN 1928 metóda B
Rozmerová stálosť po 6 hodinách pri 80°C	≤ ±2,0	≤ ±2,0	≤ ±2,0	UNI EN 1107-2
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	odoláva	odoláva	odoláva	DIN 4062
Odolnosť spojov voči poškodeniu (N/50mm)	≥150	≥150	≥150	UNI EN 12310-2
Odolnosť voči prerazeniu (mm)	10	10	10	UNI EN 12691
Odolnosť voči pretrhnutiu zvaru	poškodenie mimo zvaru	poškodenie mimo zvaru	poškodenie mimo zvaru	UNI EN 12317-2
Odolnosť voči statickému zaťaženiu (kg)	≥20	≥20	≥20	UNI EN 14575

VÝROBNÝ PROGRAM				
Hrúbka	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	
Šírka	2,1 mm	2,1 mm	2,1 m	
Dĺžka	20 m	20 m	20 m	
Farba	čierna			

Podľa európskej smernice EEC 79/831 výrobok nespadá do kategórie výrobkov obsahujúcich nebezpečné látky. Po uplynutí doby životnosti odporúčame materiál likvidovať v špeciálnom zariadení na likvidáciu TKO alebo spaľovni.

NOVAGLASS HYDROIZOLAČNÉ MATERIÁLY

NOVAGLASS s.r.o.
Stara Vajnorská 27
831 04 Bratislava

tel.: +421.249.309.611
fax: +421.244.635.092
info@novaglass.sk
www.novaglass.sk